

耐磨抗壓

一般地坪用途



人行步道



商用空間



廠房地坪



倉庫地坪



停車場地坪

需耐重壓環境

	P-758	P-758 + 止滑 耐磨骨材 (1:1)
粗糙度	中	高
耐磨抗壓	佳	最佳

P-758 水性止滑地坪漆



PLIMATES

通過ISO-9001國際品保認證工廠

P-758水性止滑 地坪漆

PLIMATES
通過ISO-9001國際品質保證工廠



產品資訊



相關影片

1

素地整理

將施工面舊塗層、粉塵、鬆動物質除去並保持水泥素面乾燥狀態。

2

底漆施工

易起粉起砂/需耐重壓環境，需用油性底漆固化劑。一般素地可原液加水3倍稀釋當底漆均勻塗佈於施工面一~二道。

3

面漆施工

待底漆乾燥後，將水性止滑地坪漆攪拌均勻薄塗於施工面上，至少施作二道，間隔60分鐘。

施工方法

- 凹洞請以整平/保護砂漿組填補整平，並確實乾燥後才可塗佈地坪漆。
- (1) 一般地坪用途(人行步道、商用空間)：開桶攪拌均勻後，直接薄塗施工。
(2) 需耐重壓環境(停車場、倉庫等)：應添加止滑耐磨骨材(即地坪漆:骨材=1:1)，攪拌均勻後以鏟刀塗抹一道(不超過2mm厚)，待乾燥後若需降低完成面粗糙感，可再以滾輪薄塗P-758一道。
- 施工完成後，需養生3日後再啟用。地坪漆可用洗衣粉做髒污的清潔。
- 室外高溫的環境，地坪漆+止滑耐磨骨材(1:1)可加水3~5%方便施作。
- 應避免使用於熱水、油漬浸潤的環境。

注意事項

包裝

止滑地坪漆：20kg/5加侖塑膠圓桶裝
止滑耐磨骨材：20kg/紙袋裝(10X2包)

塗佈量

約26~33m² (8~10坪)/乾膜約0.5mm厚
(實際用量視施工面之緻密性、粗糙度及施工方法而異)

顏色

綠色 、灰色 

塗刷工具

毛刷、滾輪或鏟刀

倉庫地坪

步道地坪

戶外地坪



SGS測試報告(耐磨耗、無毒)